

ゼーゲルコーンの標準溶倒温度表

大型コーン（1種）						小型コーン（2種）					
S K	溶倒温度 °C	S K	溶倒温度 °C	S K	溶倒温度 °C	S K	溶倒温度 °C	S K	溶倒温度 °C	S K	溶倒温度 °C
022	600	011a	880	1 a	1100	12	1350	26	1580	37	1825
021	650	010a	900	2 a	1120	13	1380	27	1610	38	1850
020	670	09a	920	3 a	1140	14	1410	28	1630	39	1880
019	690	08a	940	4 a	1160	15	1435	29	1650	40	1920
018	710	07a	960	5 a	1180	16	1460	30	1670	41	1960
017	730	06a	980	6 a	1200	17	1480	31	1690	42	2000
016	750	05a	1000	7	1230	18	1500	32	1710		
015a	790	04a	1020	8	1250	19	1520	33	1730		
014a	815	03a	1040	9	1280	20	1530	34	1750		
013a	835	02a	1060	10	1300			35	1770		
012a	855	01a	1080	11	1320			36	1790		

※1種寸法 A寸：18.5±2.0mm、B寸：17.0±2.0mm、C寸：62.5±3.0mm、a寸：5.0±1.0mm、b寸：4.5±1.0mm

※1種重量 6g/本

※用途：主として焼度測定に用いる。

※2種寸法 A寸：7.0±2.0mm、B寸：6.5±2.0mm、C寸：27.0±3.0mm、a寸：3.0±1.0mm、b寸：2.5±1.0mm

※2種重量 0.6g/本

※用途：主として耐火度試験に用いる。